

PENEBAR SW-55 munkahézag szalag

ISMERTETŐ

A Penebar SW-55 egy olyan betonrés-tömítőanyag, amely vízzel érintkezve kontrollált sebességgel kiterjed. Ez a fejlett, gumibázisú vízszigetelő termék hidrofób (víztaszító) anyagokat tartalmaz, ezáltal beépített késleltető rendszerként fejti ki hatását.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A Penebar SW-55 minden olyan építőipari projekt be nem tervezett, nem mozgó munkahézagainál alkalmazható, ahol szükség van a nedvesség elleni védelemre, mint például földalatti szerkezetek, alapok, öntött panelek, alagutak, régi betonba öntött új betonszerkezetek, aknák, felvonóaknák, támfalak, tartályok, betoncsövek, gépkocsi-parkolók, stb.

CSOMAGOLÁS

A Penebar SW-55 dobozba csomagolva kapható, egy doboz 30 méter anyagot tartalmaz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Alkalmazás:

A Penebar SW-55 terméket az alábbiakban ismertetett módon kell alkalmazni a munkahézagokban:

1. A felületről kefével gondosan távolítsa el a port és törmelékét, majd vigyen fel egy réteg Penebar Primert arra a területre, ahol a Penebar SW-55-öt szeretné alkalmazni.
2. A tenyere szélével közepes erősséggel nyomja be a folytonos Penebar SW-55 anyagot a meglévő szerkezetre. Ellenőrizze, hogy a tömítőanyag rátapadt-e az előkezelt felületre.
3. Távolítsa el a védőréteget a Penebar SW-55 külső oldaláról, és szorosan illessze össze a tekercsvégeket. (a jobb eredmény elérése érdekében a végeket 45°-os szögben vágja le). A tekercsvégek ne fedjék egymást.
4. Öntse be a kapcsolódó szerkezeti betonelemet a helyére. Innentől kövesse a normál betonozási eljárásokban leírtakat.

Alkalmazási tanácsok:

A Penebar SW-55 betonfelületről történő elmozdulásának megelőzése érdekében mindig használjon Penebar Primer felület előkészítő anyagot. Előfordulhat, hogy a tömítőanyag függőleges felületeken történő rögzítéséhez szegekre van szükség.

A Penebar SW-55 anyagot a beton felületéhez képest legalább 50 mm mélységben kell elhelyezni. Ha a Penebar SW-55-öt csöveken és egyéb szerkezeti anyagokon alkalmazzák, az anyagot méretre kell szabni, és el kell helyezni a szivárgási terület körül. Durva, egyenetlen felületeken ügyeljen arra, hogy a Penebar SW-55 közvetlen kapcsolatban maradjon az alapfelülettel.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

MEGNEVEZÉS	VIZSG. MÓDSZ.	PENEBAR RAPID SW-45
Szín		Fekete
Fajsúly	ASTM D-71	1,35 ± 0,05
Szénhidr.-tart.	ASTM D-297	Min. 47%
Illékony anyagt.	ASTM D-6	Max. 1%
Penetráció, 150g kúp, 25°C, 5 mp.	ASTM D-217	40 ± 5

Felvihető: -23 és +52 °C között

Használható: -34 és +82°C között

GARANCIA

Az ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. garantálja, hogy az általa gyártott termékek mentesek az anyaghibáktól, megfelelnek a keverési előírásoknak, és minden összetevőt a megfelelő arányban tartalmaznak. AZ ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, HOGY A TERMÉK A KÍVÁNT CÉLRA ALKALMAS. JELEN GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN TOVÁBBI BELEÉRTETT VAGY KIFEJEZETT GARANCIÁT.

A felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék megfelel-e az adott felhasználási célra, és minden ezzel kapcsolatos esetleges veszély és felelősség felmérése.